

OPIS PRODUKTU

UV Wax Sealer je vysokovýkonný utesňovací vosk s hlbokým leskom. Je to neabrazívny reaktívny voskový roztok určený na utesňovanie obsahujúci mikro častice fluórovej prísady. Poskytuje výbornú ochranu pred znečistením špinou a olejom.

- * Pre dlhotrvajúcu špičkovú ochranu sa používa s lodným lakom Marine Polish
- * Reaktívne zloženie vytvárajúce tenký povlak poskytuje špičkovú ochranu pred UV žiarením
- * Pred vyleštením ho možno dlhšie časové obdobie ponechať pôsobiť samostatne
- * Možno ho leštiť strojovo
- * Poskytuje dlhotrvajúcu nekompromisnú ochranu a veľký lesk
- * Možno ho používať na priamom slnečnom svetle
- * Povrch ošetrovaný týmto výrobkom je odolný proti špiny a ľahko sa čistí
- * Vhodné aj na leštenie áut, obytných vozov/prívesov a záhradného nábytku

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Farba	YMB839
Špecifická (merná) hmotnosť	0.76
Sušina	5%
Typická dĺžka skladovateľnosti	2 roky/rokov
VOC (ako dodané)	729 g/l
Jednotková veľkosť	500 ml

INFORMÁCIE O SCHNUTÍ/PRETIERANÍ

Schnutie

Pretieranie Teplota podkladu

Pretreté čím	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.


APLIKÁCIA A POUŽÍVANIE

Príprava	Povrch očistíte super čistidlom Super Cleaner a sladkou vodou. Nechajte vyschnúť. V záujme dosiahnutia najlepších výsledkov povrch najprv ošetríte lodným leštidlom Marine Polish.
Metóda	Čistou suchou handrou naneste tenkú vrstvu UV Wax Sealer. Nechajte vyschnúť. Dobre vyleštíte handrou alebo strojovo. Handry pritom často meňte.
Rady	Miešanie - Pred použitím dobre pretrepte.
Niekoľko dôležitých informácií	Teplota produktu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota okolia by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C. Teplota podkladu by nemala byť nižšia než 5 °C a vyššia než 35 °C.
Kompatibilita/Podklady	Vhodné na používanie na povrchy z plastu vystuženého sklom (GRP) a povrchy ošetrované náterovými látkami.
Aplikačné metódy	Handrou alebo strojovo.

PREPRAVA, INFORMÁCIE O USKLADŇOVANÍ A BEZPEČNOSTI

Uskladnenie	VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Trebá zabrániť vystaveniu vzduchu a extrémnym teplotám. Pre maximálnu dĺžku skladovateľnosti produktu treba po jeho použití pevne zatvoriť nádobu a uskladňovať ho pri teplote od 5 °C do 35 °C. Nedržte na priamom slnečnom svetle. PREPRAVA: UV Wax Sealer treba uskladňovať a prepravovať v bezpečne zatvorených nádobách.
Bezpečnosť	VŠEOBECNÉ: Prečítajte si časť o bezpečnosti, kde sú informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia. Tie možno získať ja na našej linke technickej pomoci.

Viac informácií vám poskytne najbližší obchodný zástupca spoločnosti alebo ich nájdete na webovej stránke www.yachtpaint.com.

 International, logo AkzoNobel a ďalšie spomenuté výrobky sú ochranné známky spoločnosti AkzoNobel. © AkzoNobel 2013.

Ref:10174 UV Wax Sealer Dátum vydania:11. 10. 2013



LIKVIDÁCIA:

Plechové nádoby nevyhadzujte do vodných tokov a náterovú látku nevyliievajte do vodných tokov. Využite služby dostupných zariadení. Pred likvidáciou farieb je najlepšie, ak ich necháte stvrdnúť.

Zvyšky produktu UV Wax Sealer sa bez povolenia nesmú likvidovať cestou komunálneho odpadu alebo komunálnych skládok. Likvidácia zvyškov musí byť zabezpečená v súlade s príslušnou legislatívou.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY

Informácie uvedené na tomto liste nie sú vyčerpávajúce. Akákoľvek osoba, ktorá v prípade nejakých pochybností použije tento produkt bez toho, aby sa najprv písomnou formou informovala o jeho vhodnosti na zamýšľaný účel, to urobí na svoje vlastné riziko a my nebudeme môcť prijať žiadnu zodpovednosť za výsledok takého použitia produktu alebo za nejakú stratu či škodu vzniknutú v dôsledku takého použitia (okrem smrti alebo osobného úrazu, ku ktorým by došlo z našej neobstaranosti). Informácie obsiahnuté na tomto liste môžu byť z času na čas zmenené, a to na základe skúseností a našej politiky neustáleho vývoja produktov.